

**Proguard CN 200** es un recubrimiento compuesto especial bi-componente con partículas micro-cerámicas en una ultramoderada base de resina Novolac. Este sistema ofrece resistencia a los productos químicos, protección contra la corrosión y la abrasión sobre diferentes sustratos en entornos extremadamente agresivos con altas temperaturas de servicio.

**ÁMBITOS DE APLICACIÓN**

- Recubrimiento interior de
- Diferentes sustratos (p.ej. Metales, materiales sintéticos, GFK, CFK y hormigón)
- Depósitos de almacenamiento de aceite crudo, hidrocarburos, productos químicos
- Depósitos especiales para urea, aceites bio
- Contenedores de procesamiento, depósitos de presión
- Tuberías para aceite y gas
- Digestores para biogás



**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- Excelente estabilidad química
- Estabilidad térmica hasta los 150 °C (depende del medio)
- Alta resistencia a la abrasión
- ISO 20340 (Requisitos de funcionamiento como sistemas de recubrimiento para estructuras offshore y sus componentes)
- Sistema monocapa
- Cortos tiempos de endurecimiento (curado)
- Exento de solventes
- Aditivo opcional: Capacidad de derivación antiestática = Proguard CN 200 a.s

**INFORMACIONES TÉCNICAS**

Tono de color	Varios colores
Brillo	Satinado
Volumen de contenidos sólidos	100 %
Flexibilidad	Bueno
Estabilidad ante agua de mar	ISO 20340
Protección contra la corrosión	> 10.000 horas en ambiente saturado de niebla de agua de mar (ISO 7253)
Resistencia contra ácidos	Excelente
Resistencia química	Excelente
Resistencia a la abrasión	< 65 mg Abrasión (ASTM D 4060)
Adherencia	> 27 MPa (ISO 4624)
Densidad	aprox. 1,64 g/cm <sup>3</sup>

**DATOS DE APLICACIÓN**

Aplicación mediante pulverización Airless	Bomba Airless (sin filtro), (relación de desmultiplicación) 1:68 o mayor, Presión de entrada >6 bar; Diámetro de boquilla 0,019-0,026". Longitud de la manguera máx. 20 m. Diámetro manguera pulverización 3/4". Les recomendamos retirar el filtro de alta presión y la aspiración directa del material sin utilización de un dispositivo de aspiración.
Aplicación mediante pincel/rodillo	Básicamente para pequeñas superficies, reparaciones y como imprimación en ángulos, cantos, penetraciones, etc. En algunos casos serán necesarias varias pasadas adicionales para obtener el espesor de capa necesario (mojado sobre mojado).
Relación de mezcla	10 : 1 según peso / 6,1 : 1 según volumen
Tiempo de mezclado	Componente A: remover intensamente a máquina. Componentes A+B: mezclarlos homogéneamente Se recomienda una velocidad de mezclado >100 rpm
Temperatura de pulverización	Se recomienda al menos 20 °C.
Vida útil	30 minutos a 20 °C / 25 minutos a 25 °C / 20 minutos a 30 °C / 10 minutos a 40 °C temperatura del material. - ¡La vida útil se reduce con tiempos de espera bajo presión!
Limpiador	Por favor, no utilizar disolventes. Recomendamos Ceramic Polymer Cleaner para la limpieza y lavado de los aparatos
Recubrimiento	Mono- o multicapa, dependiendo de las especificaciones. Espesor mínimo de la capa 400 µm, límite de hundimiento 1000 µm por paso de recubrimiento (a 20° C temperatura del material).

Consumo teórico	Espesor de capa: seco	Espesor de capa: húmedo	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /kg
Por favor, contacte con Chesterton International GmbH para un asesoramiento específico.	500 µm	500 µm	0,82	1,22
	1000 µm	1000 µm	1,64	0,61

Las indicaciones son valores nominales obtenidos en laboratorio y no son especificaciones. Los consumos varían según las condiciones.

**TRATAMIENTO PREVIO DE LA SUPERFICIE**

Todas las superficies a recubrir deben estar limpias, secas y libres de impurezas. Antes de aplicar el recubrimiento se deben examinar las superficies y tratarlas según ISO 8504:2000. Eliminar cualquier salpicadura de soldadura y alisar los cordones de soldadura y cantos afilados. Eliminar aceite y grasa mediante limpieza con disolventes según SSPC-SP1.

<b>Limpieza a chorro</b>	Para conseguir la mejor posible adherencia se deberá efectuar una limpieza a chorro correspondiente a un nivel de limpieza mínimo SA 2,5 (ISO 8501-1:2007), respectivamente SSPC-SP10. La superficie deberá tener una rugosidad afilada R <sub>a</sub> de 75-100 µm. Para informaciones adicionales rogamos contacten con Chesterton International GmbH. Se debe aplicar el material de recubrimiento antes de que el sustrato de acero se oxide. Si se oxida se deberá limpiar a chorro nuevamente la totalidad de la superficie oxidada hasta alcanzar la calidad indicada anteriormente. Los defectos superficiales que puedan aparecer durante ña limpieza a chorro deberán esmerilarse, rellenarse o ser tratados de forma profesional.
<b>Sustrato de hormigón</b>	Obtendrá recomendaciones especiales para la preparación del hormigón de Chesterton International GmbH.

**CONDICIONES AMBIENTALES**

La temperatura del sustrato deberá ser, como mínimo, de 10 °C. Las condiciones ambientales deberán estar, como mínimo, unos 3 °C por encima del punto de rocío. La humedad atmosférica relativa no debe exceder el 85 %. La temperatura y la humedad atmosférica relativa se deben medir próximos al sustrato.

**TIEMPOS DE SECADO**

Temperatura del sustrato	Completamente curado	Químicamente resistente	Tiempos para pulverizar otro recubrimiento	
			Mínimo	Máximo
20 °C	24 horas	7 días	10 horas	96 horas
25 °C	20 horas	4 días	9 horas	84 horas
30 °C	18 horas	3 días	7 horas	72 horas
40 °C	12 horas	2 días	5 horas	48 horas

**ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE**

Los envases deben almacenarse frescos y secos < 35 °C con una buena ventilación. Mantener los envases bien cerrados

<b>Tamaño de los envases</b>	Envases de 16,5 kg incluyendo el endurecedor
<b>Durabilidad</b>	2 años

**GARANTÍA DE CALIDAD E INSPECCIÓN**

Para mantener una calidad continua se debe tener en cuenta el plan de aseguramiento de calidad e inspección de Chesterton International GmbH. Asimismo se pueden solicitar recomendaciones sobre instrumentos de prueba apropiados.

**INDICACIONES DE SEGURIDAD DEL MATERIAL**

Observar las indicaciones de seguridad en las etiquetas de los envases. Leer atentamente las hojas de datos sobre seguridad del material antes de su uso. El producto solo debe ser manipulado por personal cualificado para usos industriales. Mantener alejado de chispas, fuego y fuentes de calor. No fumar durante su utilización y en la zona de aplicación. Observar las necesarias medidas de protección en el trabajo. La manipulación y elaboración solo se debe llevar a cabo en ambientes bien ventilados. Evitar el contacto con la piel y los ojos.

**EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD**

Todas las informaciones técnicas contenidas en esta hoja de datos sirven para la descripción del material y están basadas en pruebas de laboratorio y experiencia práctica en casos usuales, pero pueden diferir de usos individuales debido a circunstancias fuera de nuestro control. Especialmente las recomendaciones relativas a la elaboración y uso de nuestros productos requieren el almacenamiento y la utilización apropiada. Debido a los diversos materiales, superficies y cambios en las condiciones de trabajo, Chesterton International GmbH no se hace cargo de garantía alguna por los resultados del recubrimiento ni acepta responsabilidad alguna, proveniente de cualquier relación jurídica, como resultado de esta información o cualquier consejo verbal. El usuario tiene que comprobar los productos para determinar su idoneidad para el fin previsto. Reservado el derecho a modificar las especificaciones del producto. Se deben observar los derechos a protección de terceros. Son aplicables nuestras condiciones generales respecto a la venta y suministro. Tenga siempre en consideración la actual hoja de datos del producto, por favor, preguntenos siempre por la última versión actualizada.